



Marmetta

Per scuole, ospedali, centri commerciali
locali di servizio

Marmetta
Marmetta

Terrazzo tiles | Carrelages pour intérieur | Platten für den Innenbereich | Pavimenti per interni



Morfologia di composizione

La serie Marmetta cm 25 x 25 x 2 è costituita per circa metà del suo spessore da un agglomerato vibropressato di graniglie di marmi di vari colori accuratamente selezionati con polvere di marmo e cemento ad alta resistenza; per la seconda metà del suo spessore è costituita da una miscela di sabbie silicee con cemento tipo 425 nella misura di kg 400 x 1 m² di sabbia.

Impieghi

La Serie Marmetta viene impiegata grazie alla sua resistenza e durezza nella pavimentazione interna di edifici pubblici (scuole, ospedali), centri commerciali, locali di servizio e quelle aree sottoposte ad intenso calpestio.

Composition analysis

About half of the 25x25x2 cm Marmetta Series' thickness is made with a vibro compressed agglomerate of accurately selected differently coloured marble grains with marble dust and high-strength cement. The other half consists of a mixture of silica sands with 425 type cement.

Uses

Thanks to its strength and hardness the Marmetta Series is used to pave the inside of public buildings (schools, hospitals, shopping malls, public facilities and areas where pedestrian traffic is particularly heavy).

Morphologie de composition

La Serie Marmetta 25 x 25 x 2 cm est constituée pour environ le moitié de son épaisseur d'un aggloméré vibro-pressé de granules de marbres de différentes couleurs soigneusement sélectionnés avec de la poussière de marbre et du ciment à haute résistance pour la seconde moitié de son épaisseur elle constitue d'un mélange de sables siliceux avec du ciment type 425.

Emplois

La Serie Carreau de marbre est employée grâce à sa résistance et sa dureté dans le carrelage intérieur d'édifices publics (écoles, hôpitaux), centres commerciaux, locaux de services et ces zones soumises à un piéline-ment intense.

Zusammensetzung

Die Hälfte der Stärke der Serie Marmetta 25 x 25 x 2 besteht aus einem im Rüttelpressverfahren erstellten Agglomerat aus verschiedenfarbigen, sorgfältig ausgewählten Marmor-Granulaten mit Marmormehl und hochfestem Zement. Die andere Hälfte besteht aus einer Mischung Kieselsand und Zement Typ 425.

Anwendungsgebiet

Die Serie Marmetta wird wegen der Festigkeit und Härte für Fußböden im Innenbereich von öffentlichen Einrichtungen eingesetzt (Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Toiletten und von Fußgängern stark beanspruchten Flächen) eingesetzt.

Dati tecnici | Technical data | Données techniques | Technische Daten

Dimensioni Dimensions Abmessungen	Finitura Finish Finition Oberflächenausführung	Peso Weight Poids Gewicht
cm 20 x 20 x 2 c.a.	Levigati / Polished / Poli Geschliffen	50 kg/m ²
cm 25 x 25 x 2 c.a.	Levigati / Polished / Poli Geschliffen	50 kg/m ²

Caratteristiche tecniche | Technical features | Caractéristiques techniques | Technische Merkmale

UNI EN 1339 UNI EN 13748-1-2	Norma Standard Norme Norm	Valore medio Giulioli Average Giulioli value Valeur moyenne Giulioli Mittlerer Giulioli-Wert
Resistenza allo scivolamento Resistance to slipping	UNI EN 1339:2005 e UNI EN 13748-1:2005	USRV 53
Assorbimento di acqua Absorption of water	UNI EN 13748-1:2005 e UNI EN 13748-2:2004 UNI EN 1339:2005	Wma % 5,91 Wma % 6,35
Prova carico di rottura cm 20x20x2 c.a.	UNI EN 1339 UNI EN 13748	3,6 KN 4,2 KN
cm 25x25x2 c.a. Breaking load Essai à la compression Druckversuch	UNI EN 1339:2005 UNI EN 13748-1:2005 e 13748-2:2004	2,6 KN 3,1 KN
Prova alla flessione cm 20x20x2 c.a.	UNI EN 1339 UNI EN 13748	8,3 MPa 8,6 MPa
cm 25x25x2 c.a. Flexion test Essai à la flexion Biegeversuch	UNI EN 1339:2005 UNI EN 13748-1:2005 e 13748-2:2004	5,9 MPa 5,8 MPa
Prova abrasione per attrito Abrasion test by friction Essai d'abrasion par frottement Abriebversuch durch Reibung	UNI EN 1339:2005 e UNI EN 13748-1:2005	18,5 mm ³

Per i consigli sulla posa e i suggerimenti dopo la posa in opera, si rimanda alla scheda tecnica

Please refer to the enclosed technical data sheet for tips on laying and treating after laying.
Pour des conseils sur la pose et le traitement après la pose en oeuvre, voir la fiche technique jointe.
Für Hinweise hinsichtlich Verlegung und Behandlung verweisen wir auf das Datenblatt im Anhang.

Nota

La Marmetta bianco comune art. 29, oltre che per la pavimentazione di cantine e garage, può essere utilizzata, vista la sua economicità, per la pavimentazione di terrazze di servizio in zone non soggetta a gelate invernali di forte intensità.

Note

Decause Marmetta Bianco Comune art. 29 is so economical, besides being used for the floors in basements and garages, it may also be used to pave service terraces in areas where there are no severe winter freezing problems.

Note

Le Carreau de marbre Blanc Commun art. 29, outre pour le carrelage de caves et de garages, peut être utilisé, vu son faible coût, pour le carrelage de terrasses de service dans des zones non sujettes à des gelées hivernales de forte intensité.

Hinweis

Artikel 29, Marmetta Bianco Comune, kann wegen seines günstigen Preises sowohl bei Keller- und Garagenfußböden als auch bei Abstellterrassen eingesetzt werden, und zwar in Bereichen, die im Winter keinen starken Frostfressen ausgesetzt sind.






Art. 26 > cm 25 x 25 x 2 ca. Peso 50 kg/m²
MARMETTA GIALLO AVORIO




Art. 27 > cm 25 x 25 x 2 ca. Peso 50 kg/m²
MARMETTA PEVERELLO




Art. 29 > cm 25 x 25 x 2 ca. Peso 50 kg/m²
Art. 200 > cm 20 x 20 x 2 ca. Peso 50 kg/m²
MARMETTA BIANCO COMUNE

Graniglie di marmi di vari colori accuratamente selezionati, cemento e polvere di marmo.

Graniglie di marmi di vari colori accuratamente selezionati, cemento e polvere di marmo.



Art. 28 > cm 25 x 25 x 2 ca. Peso 50 kg/m²
MARMETTA BIANCO E NERO



Art. 39 > cm 25 x 25 x 2 ca. Peso 50 kg/m²
MARMETTA CINQUE COLORI

